Produziert Qualität seit 1924

Enketop – Versiegelung

P r o d u k t b e s c h r e i b u n g

Kurzbeschreibung	Enketop – Versiegelung (glatt oder rutschfest) ist eine transparente, lichtechte, feuchtigkeitshärtende, lösemittelarme 1 K – Polyurethan-formulierung.
Eigenschaften	Enketop – Versiegelung ist in ausgehärtetem Zustand zähelastisch, abriebfest und witterungsbeständig.
Verwendungszweck	Wetterfeste, elastische, transparente Versiegelung zur Einbindung von Kunststoffchips.

Technische Daten

Lieferform :	flüssig
Viskosität:	ca. 1.300 mPa·s [20°C]
Dichte :	ca. 1,06 g/cm³ [20°C]
Hautbildungszeit:	ca. 1 h bei mind. 50 % rL [20°C]
Begehbarkeit :	ca. 6 – 8 Stunden [20°C]
Shore – Härte D :	ca. 50

Auftrag	Kalt mit der Lammfellrolle direkt aus dem Gebinde zu verarbeiten
Verbrauch	ca. 250 g/m²
Lieferform	3 kg – Einweg - Gebinde
Lagerung	kühl und trocken im dicht verschlossenen Originalgebinde
Lagerstabilität	In nicht angebrochenen Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 5°C und + 30°C mind. 6 Monate

Entsorgung	Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de. Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Produziert Qualität seit 1924

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekannten oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.
Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, Juni 2013 PB TOPVERS 2

ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/393718

e-mail: info@enke-werk.de **Internet:** www.enke-werk.de

Eingetragen in das Handelsregister Düsseldorf HR A 4683