

Produktdatenblatt

MOGAT LIQUID MULTIBAND+

HAN: HW15498

Beschreibung	MOGAT LIQUID MULTIBAND+ (Spezialklebeband) mit einer Polyestervlieskaschierung 165 gr./m ² , 2-fach perforiert
Farbe	Bandoberseite: Vlieskaschierung weiss Bandunterseite: Modifizierter Kautschuk grau, Schutzfolie weiss
Liefereinheiten	1 Karton mit 4 Rollen Bandbreite: 200 mm, Rollenlänge: 10 m, Banddicke: ca. 1,75 mm (incl. Vlies)
Charakterisierung	Spezialklebeband mit einer Polyester-Vlieskaschierung -wie oben beschrieben- auf Rollenhülsen aufgewickelt mit seitlichen Schutzpapier
Anwendungsbereiche	Herstellung von Verbindung mit vielen Flüssigkunststoffen auf folgenden Untergründen möglich: „Haftzugversuche werden immer vor der Applikation empfohlen“ FPO / TPO, EPDM, PVC, Beton, Mauerwerk, Klinker, Metallen, Fliesen, u.v.m. Verarbeitungstemperatur: + 5 Grad bis + 35 Grad Temperaturbeständigkeit: - 30 Grad bis + 80 Grad Höchstzugkraft > 10 N/mm ²
Artikel Nummer HAN	HW15498
Lagerung	12 Monate bei Lagerung an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort in der Originalverpackung
Sicherheitshinweise	Kein Gefahrstoff Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1907/2006/EG

Anwendungsbeschreibung:

Die Oberfläche des Untergrundes muss gereinigt werden, sauber sein, frei von haftmindernden Bestandteilen, wie z.B. Öle, Fette, Silikone Feuchtigkeit und Staub sein. Eine zusätzliche Grundierung ist nicht erforderlich bei den o.g. Untergründen. Weiterhin wird empfohlen, immer einen Haftzugversuch auf dem anzuschließenden Untergrund durchzuführen. Dazu einfach ein Stück MOGAT LIQUID MULTIBAND+ ca. 10 cm - 15 cm Länge auf den Untergrund aufkleben -vorher die geteilte Schutzfolie entfernen und mögliche Lufteinschlüsse mit einer Hartgummi-Andruckrolle herauswalzen. Nach ca. 20 - 30 min. bei dem empfohlenen Verarbeitungstemperaturbereich die Haftung zum Untergrund prüfen. Bei einer positiven Haftungsbewertung wird direkt die obere Deckschicht des Flüssigkunststoff MOGAT Liquid (Solo/DA) mit einem mind. Materialverbrauch von ca. 1,2 kg/m² auf die aufkaschierte Polyestervlieskaschierung vom MOGAT LIQUID MULTIBAND+ appliziert. Es ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit unter Baustellenbedingungen in die Polyestervlieskaschierung eindringen kann



Werte sind statistisch ermittelte Werte und können toleranzbehaftet sein. KLF = keine Leistung festgelegt

Zertifizierungsnummer: 0958-CPR-2030/1
Kenn-Nr.-Zertifizierungsstelle: 0958
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006,

Seite 1 / 1

Stand: Jan 24
Technische Änderungen vorbehalten.
Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen.
MOGAT Werke
Ingelheimstraße 2, D-55120 Mainz
Tel. +49 6131 / 96 00 8-0
www.mogat-werke.de